Bituasphalt

Industrie-Fußboden für höchste Beanspruchung

Bestens geeignet für:

- Gütermagazine
- Lagerhallen
- Lebensmittellager
- Werkstätten
- Fabrikationsräume
- Verladerampen
- Bahnsteige
- Kühlhäuser

Technische Daten

Verlegestärke 12 bis 15 mm	Feste Haftung mit dem Unterboden
Verlegung auf jeder Betonunterlage sowie Holz, Steinholz etc. möglich	Temperaturunempfindlich und nicht elektrisch leitfähig
Verlegung fugenlos über jede Fläche	Pflegelos
Verschleißfest bei hoher Walkfähigkeit Staubfrei, gleitsicher, schalldämmend, geruchlos, fußwarm	Begehbar nach 20 Stunden und belastbar nach 40 Stunden

Brandverhalten und Ölbeständigkeit

Die von uns hergestellten Bituasphalt Industriefußböden entsprechen der ÖNORM B 2232 und den technischen Anforderungen unter Pkt. 5.3.3.2.5 Bitumenemulsionsestriche.

Der Bitumenmasseanteil beträgt 7% bezogen auf die Trockenmasse und entspricht dieser Bodenbelag vom Brandverhalten der Klasse B1 /Q1.
Die Güteanforderungen der ÖNORM B 2232 für diese Bodenbeläge werden damit erfüllt.

Die Oberfläche des Belages ist flüssigkeitsdicht, jedoch bei längerer Einwirkung von Öl und Lösungsmitteln wird die Oberfläche angelöst und sind bei Austreten von diesen Medien unmittelbar Entsorgung und Reinigung erforderlich.

Fussbodentechnik Ing. Maikl GmbH
Altgasse 11 · 5020 Salzburg · Tel. +43 (0) 6216 80 282 · office@fubo.at
www.fubo.at